

# Amochim

## Chemicalien zuig & persslang

### Konstruktie

Binnenweand	: XLPE, glad
Inlagen	: Textiel inlagen, stalen spiral, static wire
Buitenwand	: EPDM, groen, doekafdruk
Electrische weerstand	: < 10 Ohm
Temperatuur	: maximum van +66° C
Vacuum	: 0,9 Bar
Toepassing	: Zuig/persslang voor een groot aantal oplosmiddelen, zuren, petroleum producten, koolwaterstoffen en chemicalien



### Technische gegevens Amochim

Inwendige Diameter		Uitwendige Diameter	Werkdruk	Barstdruk	Maximum Lengte
Inch	mm	mm	Bar	Bar	Mtr
3/4"	19	34	15	45	40
1"	25	41	15	45	40
1.1/4"	32	48	15	45	40
1.1/2"	38	54	15	45	40
2"	51	67	15	45	40
2.1/2"	63	81	15	45	40
3"	76	95	15	45	40
4"	102	121	15	45	40